REV-05-2022 30000965 05.22-C

coltosol® F

Brugsanvisning **DA**

Definition
Coltosol F er et fugtighedshærdende, røntgenfast, hvidt fyldningsmateriale til midlertidige fyldninger af dentale kaviteter. Coltosol F er en zink oxid / zink sulfat baseret cement og er designet til kortvarige midlertidige appliceringer (designet til brug i max. 1 - 2 uger).

Komposition
Zink oxide
Zink sulphate-1-hydrate
Calcium sulphate-hemihydrate
Diatomaceous earth
EVA resin
Natrium Fluoride
Peppermint aroma

Hærdning

Overflade hærder indenfor:	20 - 30 min
Udsættes for tand tryk efter:	2 - 3 timer

Indikationer
- Midlertidige fyldninger af Klasse I og II kaviteter.
- Midlertidig forsegling i endodontik.

Kontraindikationer
Kendt allergi overfor en af komponenterne i Coltosol F.
Længerevarende (mere end 2 uger) midlertidig fyldning af kaviteter i vitale tænder.
Midlertidig fyldning af kaviteter som inkluderer multiple områder og strækker sig op til eller under gingiva (subgingival).

Bivirkninger
Coltosol F hærder ved at absorbere vand. Dehydrering i kaviteterne i vitale tænder kan forårsage kortvarig smerte. Kaviteten bør derfor holdes fugtig med en vandspray før Coltosol F benyttes.
Coltosol F udvider sig under hærdningen. Dette skaber en meget tæt fyldning med god marginal forsegling, selvom der bør tages forbehold for meget tynde emalje margener, da der kan opstå fraktur.

Interaktioner med andre agenter
Der er ingen kendte interaktioner med andre agenter.

Præparation
Samling af sprøjten: Dispenser mekanismen er pakket separat., den kan bruges gentagne gange; f. eks. når en sprøjte er tom kan den skrues helt tilbage og fastgøres på den næste sprøjte.

Applicering af Coltosol F
Kaviteten fugtes med en vandspray. Det allerede forberedte Coltosol F tages op med en spatel eller et instrument og lægges i kaviteten. Coltosol F trykkes sammen i kaviteten med en condenser og tilpasses kavitetens vægge ved forsigtig sammentrykning. Okklusale kontaktpunkter fjernes med en scaler.
Det tilrådes ikke at fylde meget dybe kaviteter op til basen af kaviteten, da Coltosol F så nemmere kan fjernes fra kaviteten.

Hærdning
Overfladen af Coltosol F hærder indenfor 20 - 30 min ved at absorbere vand (f. eks. spyt). Efter 2 - 3 timer kan den midlertidige fyldning udsættes for tryk. For at mindske hærdetiden kan Coltosol F æltes med våde handsker inden applicering.

Fjernelse af Coltosol F fra kaviteten
Coltosol F kan nemt fjernes fra kaviteten i store stykker med et bor eller scaler. Eventuelle rester i kaviteten skylles væk med vandspray.

Nødprocedurer, symptomer, antidoter
Akut risiko for at synke Coltosol F kan udelukkes grundet den lille mængde og dets ugiftighed. I tilfælde af direkte kontakt med mundslimhinderne er det tilstrækkeligt at skylle med vand. I tilfælde af kontakt med øjnene, skylles grundigt med vand (10 min) og en øjenlæge kontaktes medbringende denne brugervejledning.

Toksikologisk karakteristik
Coltosol F er ikke-toksisk og ikke-sensibiliserende. Kortvarige smerter kan tilskrives dehydrering under hærdning.

Bemærk
Leveres kun til tandlæger og dental laboratorier eller efter deres instrukser.
Holdes udenfor børns rækkevidde!
Bør ikke bruges efter udløbsdato.
Luk glasset tæt efter brug eller drej dispenser mekanismen et par gange og sæt hætten tilbage på sprøjten.

Holdbarhed og afmærkning
Holdbarhed / opbevaring
Coltosol F er modtagelig over for fugt.
Sprøjtekammeret med beskyttelse er vakuumpakket og forseglet i barriereposer. Åbne sprøjter har en reduceret holdbarhed og skal bruges hurtigt. Luk glassene straks efter udtagning af materialet. Coltosol F (i glas eller brugte sprøjter) skal opbevares tæt forseglet ved temperaturer ikke over 23 °C/ 73 °F og 50 % relativ luftfugtighed. Undgå direkte varme og sollys. Coltosol F opfylder betingelserne for brug indtil udløbsdato, som er afmærket på beholderne.

Afmærkning
Udløbsdato og LOT nummer er vist på beholderne.

Hygiejne tips
Følgende instrukser sikrer optimale hygiejniske betingelser når der bruges Coltosol F:
- Portionerne bør ikke afmåles tæt ved stolen, det bør gøres i instrument området.
- Overskydende materiale bør under ingen omstændigheder puttes tilbage i glasset.

CE 0123

SAFETY DATA SHEET
www.coltene.com

Glossary

Consult instructions for use
Keep away from sun light
Temperature limitation
Humidity limitation
Notified body registration number
Identification for Russia
Identification for Ukraine
Legal manufacturer
Expiry date

Coltène/Whaledent AG
Feldwiesenstrasse 20
9450 Altstätten/Switzerland
T +41 71 757 53 00
F +41 71 757 53 01
info.ch@coltene.com

COLTENE